

Cianoacrilato

M-2961

Aplicação

Adere diversos tipos de materiais, como compostos de borracha, EPDM, borracha nitrílica, neoprene, EVA e Viton. É um adesivo multiuso, muito utilizado no setor moveleiro e no setor industrial.

Características

É um produto monocomponente e não requer mistura. O processo de cura inicia-se quando uma fina camada de adesivo é aplicada entre as superfícies entrando em contato com a umidade do ar atmosférico.

Modo de Uso

Para obter um resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e sujeira. Deve-se aplicar uma camada fina de adesivo em apenas 1(um) dos substratos a serem colados, pois o excesso prejudica o bom desempenho da colagem.

Após a aplicação do adesivo, é preciso manter as peças pressionadas por aproximadamente 20 segundos, quando a cura inicial estará concluída e a peça poderá ser manuseada com segurança. A cura total ocorrerá em 24 horas. Este adesivo é indicado para folgas de até 0,10mm.

Precauções

O excesso de cola prejudica a colagem. Cola a pele e olhos em pouco segundos. Mantenha fora do alcance das crianças.

Dados Técnicos

Viscosidade (cP): 80 a 120
Temperatura de Trabalho (°C): -55 a 80
Preenchimento de Folgas (mm): Até 0,10
Resistência ao Cisalhamento (Aço x Aço):
≥ 100Kgf/cm²

Embalagem	Código
20g	0700 496 20
100g	0700 496 100



M-2951

Aplicação

Indicado para superfícies flexíveis. Adere uma ampla variedade de metais, plásticos, borrachas e outros materiais.

Características

É um adesivo à base de cianoacrilato desenvolvido para colagens que necessitam de alta velocidade de cura e excelente resistência. É um produto monocomponente e não requer mistura. O processo de cura inicia-se quando uma fina camada de adesivo é aplicada entre as superfícies, entrando em contato com a umidade do ar atmosférico.

Modo de Uso

Deve-se aplicar uma camada fina de adesivo em apenas 1(um) dos substratos a serem colados, pois o excesso prejudica o bom desempenho da colagem. Após aplicação do adesivo, devem-se manter as

peças pressionadas por aproximadamente 20 segundos, quando a cura inicial estará concluída e a peça poderá ser manuseada com segurança. A cura total ocorrerá em 24 horas. Este adesivo é indicado para folgas de até 0,06mm.

Precauções

O excesso de cola prejudica a colagem. Cola a pele e olhos em pouco segundos. Mantenha fora do alcance das crianças.

Dados Técnicos

Viscosidade (cP): 40 a 60
Temperatura de Trabalho (°C): -55 a 80
Preenchimento de Folgas (mm): Até 0,06
Resistência ao Cisalhamento (Aço x Aço):
≥ 100Kgf/cm²

Embalagem	Código
20g	0700 495 20
100g	0700 495 100



M-2061

Aplicação

O produto é ideal para plásticos, como PVC, acrílico e policarbonato. É indicado aos demais substratos como madeira, couro, metais, entre outros, com alto desempenho.

Características

É um produto monocomponente e não requer mistura. O processo de cura inicia-se quando uma fina camada de adesivo é aplicada entre as superfícies, entrando em contato com a umidade do ar atmosférico.

Modo de Uso

Para obter um resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e sujeira. Deve-se aplicar uma camada fina de adesivo em apenas 1 (um) dos substratos a serem colados, pois o excesso prejudica o bom desempenho da colagem.

Após a aplicação do adesivo, é preciso manter as peças pressionadas por aproximadamente 20 segundos, quando a cura inicial estará concluída e a peça poderá ser manuseada com segurança. A cura total ocorrerá em 24 horas. Este adesivo é indicado para folgas de até 0,05mm.

Precauções

O excesso de cola prejudica a colagem. Cola a pele e olhos em pouco segundos. Mantenha fora do alcance das crianças.

Dados Técnicos

Viscosidade (cP): 10 a 30
Temperatura de Trabalho (°C): -55 a 80
Preenchimento de Folgas (mm): Até 0,05
Resistência ao Cisalhamento (Aço x Aço):
≥ 100Kgf/cm²

Embalagem	Código
20g	0700 406 20
100g	0700 406 100



Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.