

M-Póxi

Adesivo para união de concreto

Características

M-Póxi é adesivo estrutural bicomponente de fácil aplicação e excelente aderência. Disponível em versão pastosa e líquida atende diversas aplicações. Sua embalagem plástica é flexível e sem borda, facilitando a aplicação e reduzindo o desperdício de produto. Tanto na versão líquida, quanto na pastosa, são divididas em duas partes, uma contendo resina (componente A) e outra contendo o endurecedor (componente B), que depois de misturadas formam uma resina de excelente aderência.


Vantagens

- Excelente aderência em diversos materiais;
- Sem desperdício devido a embalagem plástica sem borda interna;
- Pode ser aplicado em concreto ainda úmido;
- Fácil de misturar;
- Excelente aplicação em furos verticais (no chão), devido à embalagem plástica que facilita o derramamento do produto (versão líquida);
- Ótimo para ponte de aderência, devido à pega lenta do produto.


Vantagens




1) A superfície deve estar limpa e livre de impurezas




2) Homogeneizar os componentes separadamente



3) Adicionar todo o conteúdo do conteúdo do componente B no componente A




4) Fazer a mistura dos componentes até obter uma massa de cor uniforme



5) A mistura pode ser aplicada manualmente ou com auxílio de uma espátula ou pincel

Aplicações

- Ancoragem de barras rosçadas e vergalhões em concreto para fixações;
- Aplicações em ponte de aderência (união entre concreto velho+novo);
- Recuperação e reparo em concreto;
- Grauteamento de pequenas espessuras;
- Colagens em geral.



Dados Técnicos

Características	Metodologia	Líquido	Pastoso
Tempo de trabalho	(100ml, 40mm, 25°C)	70 - 80 minutos	50 - 60 minutos
Cura inicial	(100ml, 40mm, 25°C)	2,5 horas	2 horas
Cura final	-	7 dias	7 dias
Consumo	-	1,80Kg/m ² /mm	1,80Kg/m ² /mm
Validade	-	12 meses	12 meses

Observações

O produto pode ser estocado por 12 meses a partir de sua data de fabricação, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo e em temperatura entre 5°C e 35°C. Manter afastado de fontes de calor.



Embalagem	Código	Tipo
1 Kg	4700 100	Líquido
	4700 200	Pastoso

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.