M-CRYL

Resina acrílica para tratamento de trincas e fissuras

Características

É um selante acrílico eslatomérico de alto desempenho e de múltiplas aplicações. Além da fácil aplicação, é fácil de limpar e após seco pode ser lixado e oferece excelente resistência aos agentes climáticos, além de aceitar os mais variados tipos de tintas, proporcionando um ótimo acabamento.

Preparação da superfície

As superfícies a serem trabalhadas devem estar limpas, secas e isentas de gordura, poeira, tintas e outros contaminantes que prejudiquem a aderência do selante. Abra a trinca com ferramenta manual ou elétrica no mínimo 5 mm de espaçamento. Proteja as bordas das juntas ou trincas a serem calafetadas, com fita crepe.

Instruções de uso

1. Cortar a parte superior do tubo;
2. Rosquear o bico aplicador;
3. Cortar o bico aplicador em ângulo e tamanho desejado;
4. Coloque o tubo na pistola de aplicação;
5. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo da formação de película;
6. Retirar a fita crepe no caso de ter sido utilizada.

IMPORTANTE!
Enquanto estiver aplicando e até secar (24 horas), evitar o contato com água, pois ela agride o produto durante a cura.
Após isso, o produto torna-se extremamente resistente à água.

Aplicações

Indicado para colagem de rodapé, vedação de trincas de paredes, infiltrações em rejuntes, juntas de móveis de madeira e calafetação em geral.

Limitações

Não indicado para aplicações em materiais subaquáticos e ambientes continuamente molhados. A área de aplicação deverá ser protegida do acúmulo de água.

EMBALAGEM	COR	CÓDIGO
Cartucho 400g	Branco	4100 400

Dados técnicos

Formação de Película (min)	20 a 30
Cura Total (h)	24
Dureza (Shore A)	35
Densidade (g/cm³)	1,50
Temperatura de Trabalho (°C)	-10 a +80
Taxa de Extrusão (g/min)	150
Alongamento (%)	300
Resistência à tração (kgf/cm²)	3,5
Temperatura de aplicação (°C)	5 a 30

Informações para um cordão de 2mm de espessura, com umidade relativa do ar de 55% a uma temperatura de 23 °C.

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.