

SILMINNER FLASH

Selante híbrido de alto módulo e cura rápida para fixações instantâneas em geral

Descrição

O MS Híbrido **SILMINNER FLASH** é um selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance e “high tack”, especialmente desenvolvido para as mais diversas aplicações de colagens técnicas.

O **SILMINNER FLASH** é um produto tixotrópico, estável e após a rápida vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

Aplicações

O **SILMINNER FLASH** é recomendado para as seguintes aplicações:

- Colar, Selar ou Vedas diversos substratos como: Vidros, Concretos, Alvenaria, Superfícies Metálicas, Granitos, Mármore e outras pedras em geral;
- Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais;
- Colagens e fixação de Pias, Cubas e Vasos Sanitários;
- Espelhos e Molduras em geral;
- Juntas de Vedação, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação porém com movimentação máxima de até 25% (alto módulo);
- Aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral.

Limitações

- Não é recomendado para contato direto com alimentos;
- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre;
- Não é recomendado para colagens de vidros do tipo Structural Glazing.

Informações Técnicas	
Dureza (Shore A)	50
Tempo de pele (min)	10 a 20
Tempo de ruptura (Mpa)	0,8 min.
Alongamento (%)	150 (aprox.)
Módulo 100% (Mpa)	0,60 min.
Força de adesão (kg/cm ²)	200kg/10cm ²
Resistência UV (h)	5000 h
Temperatura de aplicação (°C)	5 a 30

Embalagem	Código	Cor
Cartucho 400g	4400 280	Branco
	4400 281	Cinza
	4400 282	Preto



Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.